



Infinity II

Lac unicomponent pe bază de apă

Glitsa Infinity II este un lac pentru pardoseli unicomponent, poliuretanic, pe bază de apă, cu soluție de ulei modificat. Infinity II este destinat pentru utilizarea în aplicații rezidențiale unde se dorește un aspect cald, bogat. Acest lac pentru lemn într-un singur pachet are curgere, nivelare și timpi de uscare excelente. Infinity II nu are nevoie de un agent suplimentar de reticulare pentru a realiza o acoperire rezistentă la zgârieturi și uzură, de durată lungă. Infinity II depinde de oxidarea cu aer pentru a dezvolta reticularea.

SPECIFICAȚII PRODUS

Aspect:	Transparent
Claritate:	Translucid
pH:	8,0 - 8,7
Greutate materie solidă:	29%
Vâscozitate (tip Zahn nr. 2):	28 - 32 de secunde
Livre/gallon:	8.7 lbs./gal.
Punct de inflamabilitate:	> 200°F. (>93.3°C)
Nivelare:	Excelentă
Temp de uscare:	La 70° F/ 21° C, 50% umiditate relativă La atingere: 1 - 1,5 ore Între straturi: 3 - 5 ore
Acoperire:	500 - 600 picioare pătrate/gallon
Compuși organici volatili (COV):	< 275 grame pe litru
Tipuri de luciu:	Gloss Semi-Gloss Satinat Mat 80 50-55 30-35 15-20

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pardoseli din lemn natural:

- Șlefuiți până la granulația de 100-120 folosind metode aprobate de NWWFA.
- Lustruiți cu un abraziv de tip plasă cu granulația 100-120.
- Îndepărtați tot praful de la șlefuire de pe podea aspirând atent și curățați cu Glitsa Tack Mop (mop ușor adeziv).
- În acest moment, se poate aplica o primul strat de Infinity II sau grund TruSeal pe bază de apă pe suprafața de lemn. Consultați instrucțiunile de la TruSeal pentru procedurile de aplicare și timpii de uscare.
- Pentru o nuanță mai deschisă pe pardoseli de arțar sau stejar alb, folosiți TruSeal.

Pardoselile băiuite:

- Șlefuiți până la granulația de 100 folosind metode aprobate de NWWFA.
- Lustruiți cu un abraziv de tip plasă cu granulația 100-120.
- Îndepărtați tot praful de la șlefuire de pe podea aspirând atent și curățați cu Glitsa Tack Mop uscat (mop ușor adeziv).
- Consultați instrucțiunile de la băiurile Glitsa pentru procedurile de aplicare și timpii de uscare. Aplicarea pe o podea băiuită înainte de uscarea băiului poate duce la eșuarea lăcuirii.
- Pardoselile băiuite într-o culoare de lemn pot fi etanșeizate cu Infinity II sau TruSeal. Consultați instrucțiunile de la TruSeal pentru procedurile de aplicare și timpii de uscare.
- Reacoperirea pardoselilor de lemn deja existente:
- Infinity II poate fi aplicat peste o mare varietate de soluții de acoperire pardoseli disponibile în prezent pe piață. Este responsabilitatea utilizatorului să determine compatibilitatea și calitățile de aderență înainte de utilizare.
- Cele mai bune rezultate sunt obținute prin curățarea temeinică a podelei cu un mop umed și cu Glitsa Clean Soluție pentru curățat pardoseli de lemn. Consultați instrucțiunile de pe sticla de Glitsa Clean Soluție pentru curățat pardoseli de lemn.
- Când podeaua este uscată, șlefuiți cu un pad de condiționare și benzi abrazive cu granulația 180 - 240. Trebuie să aveți grijă să nu șlefuiți prea agresiv, deoarece zgârieturile de șlefuire pot fi vizibile prin stratul final.

- Desprăfuiți temeinic podeau prin aspirare și utilizarea unui Glitsa Tack Mop umezit cu apă.
- Acum puteți aplica Glitsa Infinity II.

APLICARE

Se recomandă trei straturi de Infinity II sau un strat de grund TruSeal pe bază de apă și două straturi de Infinity II pentru a obține o acoperire durabilă, rezistentă la uzură. Umiditatea ridicată sau temperaturile scăzute vor extinde timpii de uscare. Asigurați-vă că aveți de ventilație indirectă în timpul aplicării Infinity II. Glitsa recomandă strecurarea tuturor produselor pe bază de apă care au fost depozitate în containere parțial pline.

- Agitați Infinity II timp de 15 secunde pentru a asigura distribuția uniformă a agenților de aplatizare.
- Așteptați 10-15 minute ca spuma generată de agitare să se disipe înainte de aplicare.
- Aplicați Infinity II prin roluire. Asigurați-vă că folosiți un aplicator nou, umezit ușor cu apă.
- Începeți prin a turna o cantitate de Infinity II cu diametrul de 3" - 5" pe direcția fibrelor lemnului, de la un perete la altul. Folosind metoda plugului de zăpadă, trageți Infinity II de-a lungul fibrelor lemnului, de la un perete la altul.
- Folosiți un pad tăiat sau un trafalet pentru a elimina urmele la întoarceri.
- Mențineți tot timpul o cantitate cu diametrul de 3" - 5", deoarece aceasta va asigura acoperirea egală și un aspect final uniform.
- Când Infinity II este uscat la atingere, ventilați incinta, menținând în același timp o temperatură de cel puțin 60° F (15,6° C). Calitatea optimă a aerului se obține prin ventilare agresivă.
- Permieți Infinity II să se usuce timp de 3 - 5 ore înainte de a se aplica straturi suplimentare.
- Odată uscat, șlefuiți cu un pad de condiționare și benzi abrazive cu granulația 180 - 240 sau mai fine.
- Aspirați bine și curățați podeaua cu un Glitsa Tack Mop curat, umezit ușor cu apă.
- Pentru straturi suplimentare, urmați instrucțiunile de aplicare anterioare.
- Nu aplicați mai mult de două straturi într-o perioadă de 24 de ore.

ÎNTREȚINERE

- Pentru a menține aspectul plăcut al Infinity II, preveniți acumularea de murdărie pe podea.
- Folosiți covoare protectoare la intrarea în zonele cu trafic intens și periodic curățați de praf cu Glitsa Maintenance Mop (mopul de întreținere Glitsa), după cum este necesar.
- Atunci când este necesară o curățare în profunzime, utilizați Glitsa Clean Soluție pentru curățat pardoseli de lemn.
- Folosiți protectoarele de păslă Safegldes pentru picioarele mobilierului.
- Când Infinity II începe să prezinte semne de uzură sau când metodele de curățare recomandate nu mai reușesc să curățe pardoseala, este posibil să trebuiască reaplicat lacul.

DEPOZITARE: Stabil la îngheț-dezghet. Depozitați la o temperatură mai mare de 32° F/ 0° C. Dacă produsul îngheață, permiteți-i să se dezghețe complet și amestecați bine înainte de folosire.

TERMEN DE VALABILITATE: Un an în container închis.

ELIMINARE: Aruncați conținutul neutilizat în conformitate cu reglementările locale, statale și federale.

CONTINUT: Apă, rășină poliuretanică, N-metil-pirolidon, eter monometilic de dipropilenglicol și aditivi de performanță.

Citiți Fișa tehnică de securitate și avertizările de pe etichetă înainte de a utiliza acest produs.



RUDD COMPANY, INC.

SEATTLE, WA 98107 • 1-800-444-7833

VIZITAȚI-NE SITE-UL WEB LA WWW.GLITSA.COM