



MultiKote

Specification Sheet

Lac suedez

Glitsa MultiKote™ lac suedez este un lac de conversie bi-component cu uscare rapidă creat pentru pardoseli de lemn masiv. Glitsa MultiKote este proiectat pentru utilizarea ca sistem de auto-etanșare aplicat peste el însuși, sau se poate aplica încă un strat de lac Glitsa Gold Seal sau Gold Seal Lite Scent.

CARACTERISTICI

Aspect/Culoare: Chilimbariu palid
Claritate: Transparent
Greutate materie solidă: 39-40%
Vâscozitate (tip Zahn nr. 2): 32 de secunde
Livre/gallon: 7,70 - 7,79
Punct de inflamabilitate: 54° F (12.22° C).
Nivelare: Excelentă
Temp de uscare: La 70° F/21° C, 50% umiditate relativă
 La atingere: 1 - 2 ore Al doilea strat: 4 - 6 ore depinzând de condițiile de mediu

Acoperire: 300 - 400 picioare pătrate/gallon.
Compuși organici volatili (COV): 560 - 566 grame pe litru

Uscare completă: 7 la 10 zile

Tipuri de luciu:

Lucios	Semi-lucios	Satinat	Mat
> 85	50 - 55	28 - 33	18-22

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pardoseli din lemn natural:

- Șlefuiți până la granulația de 100-120 folosind metode aprobate de NWWFA.
- Lustruiți cu un abraziv de tip plasă cu granulația 100-120.
- Îndepărtați tot praful de la șlefuire de pe podea aspirând atent și curățați cu Glitsa Tack Mop (mop ușor adeziv).
- În acest moment puteți aplica un prim strat de Lac suedez MultiKote pe suprafața de lemn.

Pardoselile băiuite:

- Șlefuiți până la granulația de 100-120 folosind metode aprobate de NWWFA.
- Lustruiți cu un abraziv de tip plasă cu granulația 100-120.
- Îndepărtați tot praful de la șlefuire de pe podea aspirând atent și curățați cu Glitsa Tack Mop (mop ușor adeziv).

Consultați instrucțiunile Glitsa Gold Seal Stains pentru procedurile de aplicare și timpii de uscare.

- Pardoselile băiuite pot fi etanșate cu Lac suedez MultiKote.

Reacoperirea pardoselilor de lemn deja existente:

- Lacul suedez MultiKote poate fi aplicat peste o mare varietate de lacuri de conversie existente în prezent pe piață. Este responsabilitatea utilizatorului să determine compatibilitatea și calitățile de aderență înainte de utilizare.
- Cele mai bune rezultate sunt obținute prin curățarea temeinică a podelei cu un mop umed și cu Glitsa Clean™ Soluție pentru curățat pardoseli de lemn amestecată cu apă caldă. Consultați instrucțiunile de pe sticla de Glitsa Clean Soluție pentru curățat pardoseli de lemn.
- Când podeaua este uscată, șlefuiți cu un abraziv de tip plasă, folosit, de granulație 120 sau mai fină sau cu un pad de condiționare și benzi abrazive de granulație 180. Trebuie să aveți grijă să nu șlefuiți prea agresiv, deoarece zgârieturile de șlefuire pot fi vizibile prin stratul final.
- Pentru cele mai bune rezultate, desprăfuiți temeinic podeaua prin aspirare și utilizarea unui Glitsa Tack Mop umezit cu apă sau cu diluant pentru lac.
- Acum puteți aplica lacul MultiKote.

APLICARE

Se recomandă aplicarea a două straturi de Lac suedez MultiKote pentru a obține o acoperire durabilă, rezistentă la uzură. Dacă doriți, puteți aplica un al treilea strat, pentru durabilitate suplimentară. Aplicați lacul MultiKote la temperaturi cuprinse între 60-70° F (15.6-21.1° C.) și umiditate relativă 40% - 60%. Umiditatea ridicată sau temperaturile scăzute vor extinde timpii de uscare. Folosiți o mască aprobată de NIOSH/MSHA, cu cartuș de formaldehidă atunci când aplicați MultiKote. Mixați doar cantitatea de lac MultiKote și întăritor necesară pentru utilizarea în 24 de ore. Mixați lacul MultiKote și întăritorul într-un recipient de plastic și amestecați bine. IMPORTANT: Adăugați numai cantitatea de recomandată de întăritor.

Înainte de aplicarea, opriți toate luminile de control, încălzitoarele, aparate de aer condiționat și toate celelalte surse de aprindere. Deoarece se degajă vapori, preveniți mărirea concentrației lor prin ventilarea zonelor pe care nu se lucrează.

În timpul lunilor de iarnă, trebuie asigurate temperaturi mai ridicate, apoi închideți sursele de căldură pentru a preveni mișcarea aerului. În timpul aplicării, este important să preveniți mișcarea directă a aerului (ferestre, uși și aer provenit de la instalații de refrigerare) peste MultiKote, deoarece acest lucru va face lacul să se usuce prea repede, rezultând în urme de aplicare și lipsa curgerii. Asigurați ventilare indirectă în timpul aplicării. Evitați lumina directă a soarelui pe zona care este acoperită prin acoperirea ferestrelor, dacă este necesar. Soarele puternic va încălzi lemnul și va face lacul să se usuce prea repede pentru a permite curgerea corectă, sau ar putea provoca apariția bulelor în produs.

- Mixați doar cantitatea de lac și întăritor necesară pentru utilizare.
 - Amestecați temeinic lacul.
 - MultiKote trebuie aplicat generos cu un trafalet de mohair, un aplicator (noi trafalet de mohair ar putea lăsa scame în lac) sau cu pensula Glitsa. Lacul trebuie aplicat la 300 - 400 picioare pătrate/gallon.
 - Urmăriți fibra lemnului de la un perete la altul, asigurându-vă că nu lucrați sau pensulați prea mult materialul și nu aplicați în strat prea subțire, ceea ce ar putea face ca MultiKote să se usuce prea repede și nu ar permite curgerea corectă. În zonele cu climă caldă, uscată, se poate adăuga lacului Glitsa Retarder, pentru a mări timpul de utilizare în recipient deschis și a ajuta la curgere.
- Când MultiKote este uscat la atingere, ventilați locația în timp ce mențineți temperaturi de 60° - 70° F. (15.6° - 21.1° C.). Calitatea optimă a aerului se obține prin ventilare agresivă.
- Odată uscat, șlefuiți cu un pad de condiționare și benzi abrazive cu granulația 180 sau mai fine.
 - Pentru cele mai bune rezultate, aspirați cu grijă și desprăfuiți cu apă sau cu un diluant premium pentru lac, cu ajutorul unui Glitsa Tack Mop.
 - Aplicați întotdeauna straturile ulterioare în 4 până la 8 ore de la șlefuire.
 - Pentru rezultate optime, permiteți un timp de uscare de minim 4 ore înainte de aplicarea stratului final.
 - Nu aplicați mai mult de două straturi într-o perioadă de 24 de ore.

Imediat după aplicarea lacului curățați echipamentul cu diluant proaspăt pentru lac și eliminați solventul folosit în conformitate cu reglementările locale, statale și federale.

ÎNȚREȚINERE

- Pentru a menține aspectul plăcut al Glitsa MultiKote, preveniți acumularea de murdărie pe podea.
- Folosiți covorașe protectoare la intrarea în zonele cu trafic intens și periodic curățați de praf cu Glitsa Maintenance Mop (mopul de întreținere Glitsa), după cum este necesar.
- Atunci când este necesară o curățare în profunzime, utilizați Glitsa Clean Soluție pentru curățat pardoseli de lemn.
- Folosiți protectoarele de păslă Safeglides® pentru picioarele mobilierului.
- Când Glitsa MultiKote începe să arate semne de uzură, sau când procedura de curățare recomandată nu reușește să curățe pardoseala, poate fi necesară reaplicarea lacului



RUDD COMPANY, INC.

SEATTLE, WA 98107 • 1-800-444-7833

VIZITAȚI-NE SITE-UL WEB LA WWW.GLITSA.COM

TERMEN DE VALABILITATE: Un an în container închis.

DURATA DE FOLOSIRE ÎN RECIPIENT DESCHIS: După ce s-a adăugat întăritorul, durata de folosire a Lacului suedez Multicoat este de 24 de ore. Temperaturile ridicate vor reduce durata de folosire.

ELIMINARE: Aruncați conținutul neutilizat în conformitate cu reglementările locale, statale și federale.